

DF TrendLine

Välj Nyans!

9 trendfärger för
maximalfärgharmoni!



Nya trendfärger för
ton-i-ton-fogning eller
som kulörhöjare

Särskilt lämplig för
modern trendkeramik som
t.ex. metroplattor

Kalkfri och briljanta
färger tack vare OPZ®
-tekniken



Cementbaserad, snabbhärdande och briljant färgad flexibelt fogbruk, CG2 WA enligt DIN EN 13888, för kalkutfällningsfri fogning av alla typer av keramik, mosaik och natursten. Nya trendfärger för ton-i-ton-fogning eller som färg-markering, särskilt för modern trendkeramik som t.ex. metroplattor. Den fina och släta fogytan och fogmassans resistens mot mögel och mikroorganismer resulterar i ett långvarigt, attraktivt fogmönster med individuella färg accenter. Lämpar sig även för vägg- och golvvärme.

- Innom- och utomhus, väggar och golv
- Fogbredd: 1–10 mm
- För alla typer av keramik, natursten och mosaik
- Särskilt lämplig för modern trendkeramik som t.ex. metroplattor
- Individuella trendfärger med speciella färg accenter
- Kan beträddas efter bara 2 timmar, belastningsbart efter ca 12 timmar
- Kan lagras i 24 månader
- Kan förädlas med Sopro Glitter i guld, silver och koppar
- Fogen är resistent mot mögel och mikroorganismer
- Ökad resistens även mot sura rengöringsmedel (vid normal hushållsanvändning)
- Lätt att rengöra eftersom den är vatten- och smutsavvisande
- Kalkfri och briljanta färger tack vare OPZ®-tekniken
- Lågt kromatinnehåll i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XVII

1) Jämfört med konventionella cementbaserade Sopro fogbruk för normal hushållsanvändning.

Användningsområde	För briljant färgad fogning av alla typer av keramiska beläggningar, betongsten och natursten samt glasmosaik- och agglomeratplattor med fogbredder på 1 - 10 mm inomoch utomhus, på väggar och golv. Lämplig för golvvärme, i fuktiga och våta rum. Kan ytbehandlas med Sopro Glitter.								
Fogbredd	1–10 mm								
Vattenbehov	Per handelspaket	5 kg							
	Vattenbehov	1,2–1,3 l							
	med glitter	1,3–1,4 l							
Brukstid	30–40 minuter; härdat fogbruk får inte blandas upp igen med.								
Bearbetnings-temperatur	Kan bearbetas från +5 °C till max. +25 °C								
Mognadstid	3–5 minuter								
Gångbar	Efter ca 2 timmar								
Belastningsbar	Efter ca 12 timmar								
Tidsuppgifter	Redovisade tider gäller för temperatur om +23 °C och 50 % relativ luftfuktighet; högre temperaturer förkortar och lägre temperaturer förlänger dessa tider.								
Förbrukning	Ca 0,3 kg/m ² för plattformat 30 × 60 cm, fogdjup: 10 mm och ca 4 mm fogbredd; ca 0,15 kg/m ² för plattformat 60 × 60 cm, fogdjup: 10 mm och ca 3 mm fogbredd.								
Förvaring	Cirka 24 månader (torr, öppnad originalförpackning)								
Förpackning	Hink 5 kg								
Observera	Särskilt för rektifierade lergods/sugande plattor med smala fogar rekommenderar vi förvätning med en sprayflaska så att plattan är mättad med vatten och inget blandningsvatten extraheras.								
Färg	mintgrön 44	grågrön 45	jadegrön 46	lera 61	licht lila 74	pastellblå 85	duvblå 87	nattblå 88	solgul 94
	6GE5604405	6GE5604505	6GE5604605	6GE5606105	6GE5607405	6GE5608505	6GE5608705	6GE5608805	6GE5609405